


アオダモ (*Fraxinus lanuginosa* Koidz. f. *serrata* (Nakai) Murata)

モクセイ科 (Oleaceae)



産地：北海道・本州・四国・九州に
自生。

用途：家具材・建築材・農具の柄・
運動具（特に、野球の木製バット）
など。

気乾密度： 0.71 g/cm³



落葉樹



対生



鋸歯縁



羽状複葉

