


カツラ (*Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc.)

カツラ科 (Cercidiphyllaceae)



産地：北海道・本州・四国・九州
に自生。

用途：家具材、碁・将棋盤・彫刻
用材・漆器の木地。

気乾密度：0.50 g/cm³

その他：庭園樹として植栽。



落葉樹







対生



鋸歯縁



不分裂葉



[解剖学的特徴：こちら](#)