

キリ (*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.)

キリ科 (Paulowniaceae)

産地：中国中部原産と考えられる。

広く植栽され、東北、関東地方北部などでよく生育。

用途：家具材(箆笥など、和家具)・

建具材・建築材（天井板など）・琴材。

気乾密度：0.30g/cm³

その他：日本国政府の紋。



落葉樹



対生



全縁






鋸歯縁



不分裂葉



分裂葉



解剖学的特徴：こちら