

ケヤキ (*Zelkova serrata* (Thunb.) Makino) ニレ科 (Ulmaceae)



産地：本州、四国、九州の各地に自生。

用途：家具・建築材（社寺中心）・臼、漆器の木地、太鼓の胴など。

気乾密度：0.69 g/cm³

その他：都市部の街路樹としても植栽。



落葉樹





互生



鋸歯縁



不分裂葉



解剖学的特徴：こちら