

シオジ (*Fraxinus platypoda* Oliv.) モクセイ科 (Oleaceae)

産地：本州（関東地方以西）・四国・九州。

用途：タモ材と同様に、家具材、建築材、運動器具、木工芸品等に利用される。

気乾密度：0.53 g/cm³

その他：空が珍重される。



落葉樹








対生



鋸歯縁



羽状複葉



[解剖学的特徴：こちら](#)