

シラカシ (*Quercus myrsinaefolia* Blume) ブナ科 (Fagaceae)



産地：本州福島以西・四国・九州。

用途：建築材・器具材・車両材・
農耕具の柄など。

気乾密度：0.83 g/cm³

その他：生け垣・公園樹・街路
樹・防風林。



常緑樹







互生



鋸歯縁



不分裂葉



[解剖学的特徴：こちら](#)