

ドロノキ (ドロヤナギ) (*Populus maximowiczii* A. Henry)

ヤナギ科 (Salicaceae)

産地：北海道から本州中部に自生。

用途：マッチの軸木、パルプ材、
包装箱、楊枝、経木など。

気乾密度：0.42 g/cm³



落葉樹






互生



鋸歯縁



不分裂葉



[解剖学的特徴：こちら](#)