




ハルニレ (*Ulmus davidiana* Planch. var. *japonica* (Rehder) Nakai)

ニレ科 (Ulmaceae)



産地：北海道、本州・四国・九州。

用途：家具・建築材・フローリングなど。

気乾密度：0.63 g/cm³

その他：樹皮を繊維として利用。



落葉樹







互生



鋸歯縁



不分裂葉



[解剖学的特徴：こちら](#)