

ハンノキ (*Alnus japonica* (Thunb.) Steud)

カバノキ科 (Betulaceae)



産地：北海道・本州・四国・九州。用

途：家具材・器具材（挽物、そろばんの
枠など）・寄木細工・鉛筆材など。

気乾密度：0.53 g/cm³

その他：樹皮や球果はタンニン原料。



落葉樹






互生



鋸歯縁



不分裂葉



解剖学的特徴：こちら