



ブナ (*Fagus crenata* Blume) ブナ科 (Fagaceae)



産地：北海道南部から九州に自生。

用途：家具・曲げ木・玩具・調度品・床材などの造作材など。

気乾密度：0.65 g/cm³

その他：実は食用や採油用。



落葉樹



互生




全縁



鋸歯縁



不分裂葉



[解剖学的特徴：こちら](#)