



ヤマザクラ (*Cerasus jamasakura* (Siebold ex Koidz.) H. Ohba)

バラ科 (Rosaceae)

産地：宮城県以西の本州・四国・九州。

用途：家具材（洋家具）・建具材・フローリングなど。

気乾密度：0.62 g/cm³

その他：庭園にも観賞用に植栽。



落葉樹







互生



鋸歯縁



不分裂葉



解剖学的特徴：こちら