

エノキ (*Celtis sinensis* Pers.)

アサ科 (Cannabaceae)

産地：青森県南西部以南の日本各地から、台湾、本州、四国、九州に分布。

用途：建築材、器具材、新炭材。

気乾密度：0.54～0.77g/cm³

その他：庭園樹や街路樹として植栽。



落葉樹





互生



鋸歯縁



不分裂葉



解剖学的特徴：こちら