

オニグルミ (*Juglans ailanthifolia* Carr.) クルミ科 (Juglandaceae)

産地：北海道・本州・四国・九州。

用途：建築（内部装飾）・家具材など。

気乾密度：0.53 g/cm³

その他：銃床。



落葉樹






互生



鋸歯縁



羽状複葉



解剖学的特徴：こちら