



アカマツ (*Pinus densiflora* Sieb. et Zucc.) マツ科 (Pinaceae)



産地：本州北部より、四国・九州を経て、屋久島に及ぶ。

用途：建築材・土木材など。

気乾密度：0.52 g/cm³

その他：樹皮、雄花、花粉、樹脂は漢方薬として古くから利用



常緑樹



針状葉



束状

