



トガサワラ (*Pseudotsuga japonica* (Shirasawa) Beissner) マツ科 (Pinaceae)

産地：紀伊半島と高知県梁瀬地方
に自生。

用途：建築材、土木材など。

気乾密度：0.49 g/cm³

その他：絶滅危惧種。



常緑樹



針状葉



はね状

